

Datablad

JOTUN INDUSTRI OPTIMAL



2011-01

JOTUN INDUSTRI OPTIMAL är en akrylbaserad, vattenburen täckfärg avsedd för industriell påföring på träpanel.

JOTUN INDUSTRI OPTIMAL ger en vattenavvisande yta som skyddar träet mot UV-ljus. Den är mycket glans- och kulörstabil. JOTUN INDUSTRI OPTIMAL torkar snabbt och träpanelen kan hanteras så snart vattnet avdunstat. JOTUN INDUSTRI OPTIMAL använt i system med JOTUN INDUSTRI GRUNNING VISIR eller JOTUN INDUSTRI TÄCKANDE GRUNDNING ger långa underhållsintervall. Panelen skall slutstrykas med DEMIDEKK ULTIMATE eller OPTIMAL inom 2 år (gäller om minst 100 µm total filmtjocklek är påfört). För framtida underhåll används DEMIDEKK ULTIMATE eller JOTUN OPTIMAL

FYSIKALISKA DATA:

Typ.....	Ren akrylat
Kulör.....	Färdiga kulörer. Baser bryts över Jotun Multicolor.
Glans.....	20-30
Viskositet.....	DIN 4 cup: 70-90 sek.
Litervikt.....	ca. 1,25
Torrhalt (volym-%).....	ca. 40
pH värde.....	8,0-8,5

APPLICERINGSTEKNISKA DATA:

Rekommenderad förbrukning.....	4-6 m ² /liter
Appliceringsmetod.....	Spruta eller borstmaskin.
Vägledande data för högtrycksspruta:	
Munstycke.....	0,38 mm/ 0,015 "
Sprutvinkel.....	45 grader
Färgtryck.....	15-18 MPa/ 150-180 kg/cm ²
Torktid (23°C, 50% R.H.):	
Brukstorr, minimum.....	ca. 10 min. vid 50°C och lufthastighet 6 m/sek. Torktiden beror av temperatur, luftfuktighet och lufthastighet i torkzonen. timmar
Förtunning/rengöringsmedel.....	Vatten
Blandningsförhållande.....	Färdig att använda. Kan förtunnas upp till 30%.

SÄKERHETSDATA:

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.
EU-gränsvärde för produkten (kat A/d): 130 g/l (2010). Produkten innehåller max 60g/l VOC.

BRANDFARLIGHETSKLASS:

Sverige..... -

DIVERSE:

Brytning.....	5 standarkulörer Baser bryts över Jotun Multicolor.
Burkstorlek.....	20 liters emballage eller färdigkulörer i 200 liters fat och 1000 liters container.
Anmärkning.....	Temperatur i luft och underlag skall vara över +10°C. Produkten skall påföras industriellt. För bästa hållbarhet skall panelen slutstrykas med 1 strykning DEMIDEKK ULTIMATE eller JOTUN OPTIMAL inom 2 år. Kapytor och eventuella skador påføres VISIR OLJEGRUNDNING 3-4 strykningar vått-i-vått.

BRUKSANVISNING:

Kontakta din Jotun konsulent för rådgivning samt testkörning.

Upplysningar på detta datablad är baserade på omfattande laboratorieprover och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss rätten till att utan varsel ändra uppgivna data.
